SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A.
SUCURSALA EXPLOATAREA MINIERA RM. VALCEA

Sediul - Str. Capitan Negoescu Nr. 15 Rm. Valcea, Cod 240175, jud. Valcea
Registrul Comertului: J38/204/1998, Cod Fiscal: R2536030
Cont RO 75RNCB0263006122740001 BCR Rm. Valcea, Cod Sirues: 38/775411
Tel: 0250/733402/3; Fax: 0250/734844
Web site: www.salvil.ro; www.salrom.ro; e-mail: office@salvil.ro; miniera@ramnicuvalcea.salrom.ro

FIŞĂ TEHNICĂ
CALCAR SUBGABARITIC
0 - 40 mm
10 - 40 mm

Caracterizare generala: Acest produs se obtine din zacamantul de calcar brut de Bistrita – Pietreni, jud. Valcea, prin operatii de concasare simpla si selectionare.

Conditii calitative :

Nr. crt.	Caracteristici esentiale	Performante declarate, agregate sort:		Specificatie tehnica armonizata
		10/40	**0/40**	
1	Marime, forma si masa volumica:			
1.1	Clasa de granulozitate	10/40	0/40	
1.2	Granulozitate	$G_C80/20$	G_A85	
1.3	Forma agregatului grosier.	SI_{20}	SI_{20}	
1.4	Masa volumica reala, Mg/m^3	Min. 2	Min.2	
2	Puritate:			
2.1	Continut de părţilor fine	f_2	f_3	*SR EN 13242+A1:2008*
2.2	Calitatea părţilor fine %	-	Min.60	
3	Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier	LA_{30}	LA_{30}	
4	Absorbtie de apa, %	Max. 1	Max. 2	
5	Rezistenta la uzura a agregatului grosier	$M_{DE}20$	-	
6	Substante periculoase	Nu contine	Nu contine	
7	Durabilitatea la îngheţ dezgheţ -rezistenţa la îngheţ dezgheţ	MS_{18}	MS_{18}	*SR EN 13242+A1:2008*

Ambalaj : vrac.

Domeniu de utilizare : materie prima pentru constructii.